



ELASTO BOIS

SATIN

Peinture de finition pour bois, garnissante, microporeuse, tendue, satinée, aux résines alkydes en phase solvant..

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a



DESTINATION

- Protection et décoration de la plupart des bois et dérivés.
- Travaux neufs et rénovation.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PROPRIÉTÉS

- Microporeux.
- Souplesse du feuil.
- Bonne résistance au farinage.
- Très bon garnissant.
- Aptitude au nettoyage conforme au DTU 59.1.
- Protection du film de peinture à titre préventif contre les algues et les champignons.

CARACTÉRISTIQUES

Masse volumique 1,26 kg/L.

Extrait sec En poids : 76%.
En volume : 55%.

COV Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.

Présentation Liquide onctueux.

Aspect du film Satinée, Semi-tendu.

Brillant spéculaire 45 sous 60°

Rendement 10 à 12 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et de mode d'application
(Selon norme NF T 30-073)

Temps de séchage Hors poussière : 6 heures.
(à 23°C et 50% H.R.) Sec : 8 heures.
Recouvrable : 24 heures.
(Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures).

Conditionnement 1L, 5L et 10L

TEINTES

Blanc et Teintes du nuancier CROMOLOGY réalisables à partir des bases Ps, M s, Ts1 et Ts2



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	▪ Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi ▪ Dilution possible jusqu'à 3% en volume avec du White Spirit. ▪ Pistolet : Dilution à 3% en volume avec diluant ESSENCE F ou White Spirit
Nettoyage des outils	White Spirit.
Préparation	Brasser le produit, énergiquement, avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, vérifier la conformité à la Norme NF EN 335. <u>Supports non revêtus :</u> Bois et dérivés sauf les bois à exsudations antisiccatives (teck, iroko, doussié, western red cedar, ...). <u>Supports revêtus :</u> Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. Autres supports, nous consulter.
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières. <u>Supports non revêtus :</u> Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression, surtout au niveau des nœuds. <u>Supports revêtus :</u> Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage. <u>Bois et dérivés :</u> si ancienne peinture non microporeuse, l'éliminer par tous moyens appropriés (Ponçage, décapage, ...).
Prs d'emploi	Ne pas appliquer en couches trop épaisses afin d'optimiser la dureté du film. Les propriétés du film seront obtenues au bout de 8 jours.

SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

Supports	Bois et dérivés, bruts ou remis à nus	Rénovation sur anciens fonds peints *
Impression	1 couche de TOL PRIM U** dilué à 20% au White Spirit Ponçage léger de l'impression	
Finition	2 couches d'ELASTO BOIS SATIN	

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

** Sur les parties remises à nu, application ponctuelle de TOL PRIM U dilué.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de
CROMOLOGY



CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex
 Tél : 01.41.27.62.00
 RCS Nanterre B 592 028 294
 tollens.com

TOLLENS
 Créateur de peinture depuis 1748